Miracol 72H1

Colle de papier

Emploi

Travaux de collage généraux, collage de blocs, fabrication de couvertures, contrecollage, collage de gardes et hors-texte. Renforcement de la colle d'amidon.

Caractéristiques spéciales:
FDA 21 CFR 175.105 conforme

Pas indiquée pour:
Les surfaces laminées, imprimées et vernies

Données du produit

Composition:
Dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)

Forme de livraison:
Liquide

Valeur pH:
Env. 7

Viscosité:
Env. 5700 mPa.s (Brookfield 23°C / 20 rpm)

Teneur en matière solide:
Env. 48.5%

Stabilité au gel:
A protéger du gel. Laisser dégeler la colle livrée durcie en raison du gel dans une pièce à bonne température (+20°C), ensuite bien remuer.

Dilution:
Eau

Emballage/ No. d'art.:
Boîte de 1 kg / 6013.01
Seau de 5 kg / 6013.02
Bidon de 30 kg / 6013.05
Container de 650 kg / 6013.18

Données de traitement

Température de travail:
+10 à +30 °C

Application:
Sur une face

Consommation:
60 à 100 g/m²

Notices explicatives de traitement

Nettoyage:
A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.

Sécurité et environnement

Mesures préventives:
Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.

Mise au rebut des emballages:
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.

Mise au rebut des colles:
De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.

Code de déchets:
08 04 10 - déchets de colles et mastics contenant ni solvant ni autres substances dangereuses.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 à +25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Garantie

Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie. Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

29.03.2013 - remplace toutes les éditions précédentes

Geistlich Ligamenta AG | Colle | Engstringerstrasse 5 | CH-8952 Schlieren
Phone +41 44 733 88 33 | Fax +41 44 733 88 77 | www.geistlich.ch | ligamenta@geistlich.ch